Produktblad

TOLAGO INFRA

DiffTak

2019-10-30

Vikt:	215 g/m2
Längd:	25 m & 50 m
Bredd:	1,5 m (upp till 3 m möjlig)
Ångtäthet:	4,2 x 103 s/m (sd: 0,11 m)
Vattentäthet:	W1
Vattenpelare:	> 4m
Temperaturbeständighet:	-40° C – +90° C
Rivstyrka:	L: >250 N, T: > 250 N
Brottöjning:	L: 55%, T: 60%
Draghållfasthet:	L: 320 N/5 cm, T: 470 N/5 cm
Brandklass:	NPD



Beskrivning:

DiffTak är ett P-märkt, diffusionsöppet och genomtramp- ningssäkert underlagstak. DiffTak monteras under ytskiktet, ovanpå takstolarna. Någon luftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggs direkt på isoleringen. Minsta taklutning för underlagstaket är 14°. DiffTak kan stå fritt exponerat i max 2 månader. Om inte yttertaket monteras omedelbart kan Spiktejp klistras under ströläkten för ökad säkerhet mot regn/fukt. Tillbehör vid takfot och genomföringar/skarvar: Build&Win Butylband. DiffTak fungerar även bra på trätak (av ex råspont).

Artikelnr	Benämning	Mått	Antal/förpackning
12012	Difftak	1,5 x 25m	75
12021	Difftak	1,5x50m	40

Funktion:

DiffTak används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind. Materialet tillåter oönskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt från utsidan. DiffTak:s goda egenskaper vad gäller ångtransport hjälper till att skydda mot fukt- och kondensproblem.

Material:

DiffTak består av polyester som belagts med polyuretan. Materialet är UV- och fukt-/ värmestabiliserat. Uppbyggnaden är av den senaste tekniken: Monolithic. Det finns många fördelar med Monolithictekniken. Två exempel är bättre vattentäthet och UV-beständighet.

Fördelar:

DiffTak har dubbla klisterkanter vilket möjliggör säkrare tätning vid överlapp. Den låga vikten (ca 215 g /m2) och den stora arealen på rullarna gör monteringen enkel och snabb. Eftersom duken är diffusionsöppen kan ventilation vid kallvind slopas. Vindsutrymmet ventileras då istället i luftspalten.
OBS! Under byggtiden skall vinden vara ventilerad.

Lagring:

DiffTak lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme. Bör förlagras i >5° C för optimal vidhäftning av klisterkanterna.

