Tekniskt datablad

Diffusionsöppet underlagstak Tolago 160



PARAMETER	ENHET	VÄRDE	
Ånggenomsläpplighet	(g/m2/24h)	Ca. 3000	
Brandklass		E	
Temperaturbeständig	Celsius	-40 to +100 / +120	**
Sd värde	(m)	Ca. 0,02	
UV-beständighet	månad	4	*
Exponeringstid UV	vecka	4	
Vattentäthet		W1	
Draghållsfasthet (MD)	(N/50 mm)	>370(+/-150)	
Draghållsfasthet (CD)	(N/50 mm)	>430(+/-150)	
Rivmotstånd (MD)	(N)	>340(+/-135)	
Rivmotstånd (CD)	(N)	>390(+/-135)	

*UV-stabilisering till och med upp till 4 månader enligt artificiellt åldrande utförd i laboratoriet relaterat till förhållandena för genomsnittlig solexponering för klimatet i Centraleuropa.

* Tidbegränsad exponering

TOLAGO

EST. 2015